

## Ακρυλικό βερνίκι νερού

### Ιδιότητες

Το VS-W είναι ένα έτοιμο προς χρήση, διαφανές, ακρυλικό βερνίκι υδατικής βάσης και νανομοριακής δομής, που χρησιμοποιείται για την προστασία τσιμεντοειδών υποστρωμάτων (σκυρόδεμα, πατητή τσιμεντοκονία κλπ.).

- Τονίζει το φυσικό χρώμα του υλικού στο οποίο εφαρμόζεται και δίνει μια ελαφριά γυαλάδα στην επιφάνεια.
- Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### Πεδία εφαρμογής

Το VS-W αναδεικνύει το φυσικό χρώμα του υλικού πάνω στο οποίο εφαρμόζεται, προστατεύοντας ταυτόχρονα τις επιφάνειες από ρύπους. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, όπως σε πατητές τσιμεντοκονίες. Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση: διαφανές, όταν στεγνώσει  
Πυκνότητα: 0,98 kg/l

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι τελείως στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη, ρύπους, κλπ.

#### 2. Εφαρμογή

Το VS-W εφαρμόζεται αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 κατ' όγκο, με βούρτσα ή ρολό, σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, περίπου μετά από 1h, αναλόγως των καιρικών συνθηκών .

### Κατανάλωση

150-200 ml/m<sup>2</sup> ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

### Συσκευασία

Δοχεία 1 l, 5 l και 20 l.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

### Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Υ είναι 140 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν VS-W έχει μέγιστη περιεκτικότητα 140 g/l ΠΟΕ.

#### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475  
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu