

# ISOMAT COLOR ECONOMY

## Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu

### Opis

Emulziona boja na vodenoj bazi za unutrašnju upotrebu. Karakteriše je odlična obradivost i pokrivna moć.

### Primena

ISOMAT COLOR ECONOMY se preporučuje za upotrebu na novim ili površinama već bojenim emulzionim bojama na vodenoj bazi; na površinama gde se ne zahteva otpornost na pranje i prljanje (plafoni kod skladišta, stepeništa itd.)

### Tehnički podaci

Boja:	bela i širok spektar boja iz ISOMAT COLOR SYSTEM-a
Tip:	emulziona boja na vodenoj bazi
Viskozitet (stabilnost):	25-30
Gustina:	1,68 kg/l
pH:	8,5-9,5 na +23°C
Neprozirnost:	min 90%
Belina:	min 65%
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Sledeći premaz:	nakon 3-4 h

Čišćenje alata:  
Nakon upotrebe, alat odmah isprati vodom.

### Uputstvo za upotrebu

#### 1. Podloga

Podloga mora biti suva i očišćena od masnoća, trošnih delova, prašine itd.

- Pukotine ili spojeve popuniti akrilnom zaptivnom masom ISOMASTIC-A .
- Nepravilnosti u betonu popraviti polimer-modifikovanim malterom DUROCRET.
- Malterisani zid popraviti gotovim malterima UNICRET i UNICRET-FAST.
- Za gletovanje površina, koristiti glet-masu STUCCOCRET.

Nakon toga prajmerisati akrilnim, mikronizovanim prajmerom na bazi vode PRIMER CLASSIC , razređenim sa do 50% čiste vode. PRIMER CLASSIC je idealan i za stabilizaciju površina, kada je površina nestabilna ili trošna. Prajmerisanje nije neophodno ukoliko je podloga zdrava.

#### 2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešati sadržaj i naneti ga u dva sloja nerazređenog ili razređenog sa 10-20% čiste vode. Drugi sloj se nanosi razređen sa 10-15% čiste vode, nakon što se prvi potpuno osuši. Temperatura tokom primene i sušenja boje bi trebalo biti između +10°C i +35°C.

### Pokrivna moć

ISOMAT COLOR ECONOMY pokriva 12 m<sup>2</sup>/l po premazu, na prethodno pripremljenu površinu.

### Pakovanje

ISOMAT COLOR ECONOMY se isporučuje u kantama od 3 l, 10 l i 15 l.

### Rok trajanja - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +40°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i mraza.

# ISOMAT COLOR ECONOMY

---

## Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni saržaj VOC-a za proizvod podkategorije a, tip WB je 30g/l (2010) za gotov proizvod.

Gotov proizvod ISOMAT COLOR ECONOMY sadrži max <30 g/l VOC.