

Изравнителна цименова замазка

Описание

SCREED-100 е готова циментова замазка, която притежава:

- Ниско тегло.
- Добри якости.
- Отлична обработваемост.
- Гладка повърхност.

Напълно замества неармирани или пено бетони при вътрешни или външни пространства. Нанася се на дебелина до 10 см за слой.

Класифицира се като СТ-С7-F3-A12 според EN 13813.

Области на приложение

- Запълване и нивелиране на подове, преди полагане на плочки, мрамори, паркет и т.н.
- Наклонени, циментови, външни замазки за тераси, покриви и т.н.

Технически характеристики

Вид:	циментов прах
Цвят:	сив
Необходима вода:	3,75 l/25 kg торба
Обемна плътност на сухата смес:	1,74 ± 0,10 kg/l
Обемна плътност на разтвора:	1,60 ± 0,20 kg/l
Якост на натиск:	9,90 ± 1,00 N/mm ²
Якост на огъване:	3,60 ± 0,30 N/mm ²
Износоустойчивост:	9,24 cm ³ /50cm ²
Живот на сместа в съда:	4 h при +20°C

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, почистена от прах, нестабилни частици, мърсотия и т.н. Преди полагане, основата трябва да бъде намокрена добре.

2. Полагане

В чиста кофа с 3,75 lit вода, при непрекъснато разбъркване, постепенно се добавя съдържанието на 25kg торба, до получаване на еднородна смес. За разбъркване се използва нискооборотен миксер или миксер за бетон. Полага се като обикновена замазка.

Разход

Приблизително 14 kg/m²/cm дебелина на слоя.

Опаковка

SCREED-100 се предлага в 25 kg торби.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и измръзване.

Забележки

- Температурата по време на полагане трябва да е поне +5°C.
- Продукта съдържа цимент, който реагира алкално с вода, и се класифицира като дразнител.
- Консултирайте се с указанията за безопасна употреба, написани на опаковката.

SCREED-100



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

10

EN 13813 CT-C7-F3-A12

Cementitious screed material for use internally
in buildings

DoP: SCREED-100 / 1641-01

Reaction to fire: A1_{fl}

Release of corrosive substances: CT

Water permeability : NPD

Water vapour permeability: NPD

Compressive strength: C7

Flexural strength: F3

Wear resistance: A12

Sound insulation: NPD

Sound absorption: NPD

Thermal resistance: NPD

Chemical resistance: NPD

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт.

