

# PLASTIPROOF

(ПЛАСТИПРУФ)



## Пластификатор бетона типа А Добавка - гидроизолятор бетона

### Описание

PLASTIPROOF это гидроизолирующая добавка в бетон со свойствами пластификатора (ASTM C-494 тип А).

Преимущества:

- Значительно увеличивает водонепроницаемость бетона при воздействии воды под давлением.
- Обеспечивает пластичность раствора без добавления дополнительного количества воды.
- Препятствует воздухововлечению в бетонную смесь.
- Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.
- Совместимость со всеми типами портландцемента.

Сертифицирован с наличием маркировки CE как водоредуцирующая добавка - пластификатор бетона в соответствии с требованиями стандарта EN 934-2:T2 & T9, Сертификат No.: 0906-CPR-02412007/01.

### Применение

PLASTIPROOF применяется для приготовления высокопрочного, незащищенного бетона, который можно подавать насосом, и т.д.

PLASTIPROOF подходит для любого типа бетонных элементов, постоянно или периодически контактирующих с водой, таких как подвалы, фундаменты, очистные сооружения, резервуары для воды, туннели, каналы (в т.ч. канализационные), бассейны и т.д.

### Технические характеристики

Цвет:	темно-коричневый
Плотность:	1,08-1,14 кг/л
РН:	8,00 ± 2,00
Максимальное содержание хлорида:	безхлористый
Максимальное содержание щелочи:	≤ 4,0% весовых

### Инструкции

PLASTIPROOF добавляют либо:

- в воду для смешивания во время приготовления бетона,
- в «свежий» бетон непосредственно перед его использованием. В этом случае для равномерного распределения PLASTIPROOF в смеси необходимо дополнительно перемешать раствор в миксере в течение 3-5 минут.

### Дозировка

0,2-0,5 кг на 100 кг цемента.

### Упаковка

Пластиковые канистры по 5 кг, 20 кг, бочки по 240 кг и цистерны по 1000 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в оригинальной невскрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Важные пометки

Превышение дозировки может вызвать замедление схватывания без снижения конечной прочности бетона.



**0906**

ISOMAT S.A.  
17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: PLASTIPROOF/1630-03

### **PLASTIPROOF**

Water Reducing/Plasticizing & Water Resisting  
admixture for concrete  
EN 934-2: T.2 & T.9

Max chloride content: chloride free

Max alkali content:  $\leq 4,0$  % by weight

Corrosive behaviour <sup>1)</sup>: -

Dangerous substances: none

<sup>1)</sup>: Only required when placed in the market of a member state which regulates these items

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**