

UNI-PRIMER

Gebrauchsfertige, transparente, wässrige Acrylat-Grundierung für poröse Untergründe

Eigenschaften

UNI-PRIMER ist eine gebrauchsfertige, transparente, wässrige, universelle Acrylat-Grundierung. Es dient zur Staubbinding, Verfestigung und Regulierung der Saugfähigkeit von diversen Untergründen und verhindert den zu schnellen Entzug des Anmachwassers von Fliesenklebern, Spachtelmassen und ähnlichen Produkten.

Anwendungsgebiete

UNI-PRIMER eignet sich zur Grundierung von saugenden und leicht saugenden Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich oder Gipskartonplatten. Es dient als Haftvermittler für Flächenabdichtungen (z.B. ISOMAT SL-17, AQUAMAT-ELASTIC), Fliesenkleber (z.B. ISOMAT AK-12, ISOMAT AK-20), Wandspachtelmassen sowie Bodenausgleichsmassen wie FLOWCRET 1-10 EXPRESS und FLOWCRET 3-30 EXPRESS. Ferner ist UNI-PRIMER Bestandteil des DUROCRET-DECO SYSTEMS (Dekorative Spachtelmassen) von ISOMAT. Für innen und außen geeignet.

Technische Daten

Basis: wässrige Dispersion auf Styrol-Acrylat-basis, lösemittelfrei
Farbe: transparent weiß
Dichte: 1,00 kg/l
Verarbeitungs-/
Untergrundtemperatur: +5 °C bis +30 °C

Verarbeitung

1. Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei sein von Stoffen, die die Haft-

festigkeit beeinträchtigen (z.B. Staub, Öl, Farbreste, Verschmutzungen u.ä.).

2. Anwendung

UNI-PRIMER ist gebrauchsfertig und wird gleichmäßig auf den Untergrund mittels Mauerquast, Rolle oder Sprühen aufgetragen.

Verbrauch

100-200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lieferform

1 kg, 5 kg, 20 kg-Gebinde

Lagerung

Mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum, in original verschlossenen Gebinden und in frostfreien Räumen.

Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von UNI-PRIMER schützen.
- Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.

VOC-Gehalt

Gemäß der VOC-Richtlinie 2004/42/EG (Anhang II, Tabelle A) beträgt der VOC-Höchstgehalt für die Produktunterkategorie h, Typ Wb 30 g/l (2010) für das gebrauchsfertige Produkt. UNI-PRIMER hat einen VOC-Gehalt <30 g/l.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE

17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.com.de e-mail: info@isomat.com.de