

# RETADOL DECOR

## Usporivač vezivanja betona za dekorativne primene

### Opis

RETADOL DECOR je tečni aditiv posebno formulisan da usporava vezivanje betona do dubine 2-4 mm, pružajući jednostavno i ekonomično rešenje za izradu površina od izloženog agregata u estetskom i arhitektonskom oblikovanju. On takođe nudi mogućnost usporavanja vezivanja površine betonskih elemenata do 2 dana nakon njegove primene.

### Primena

RETADOL DECOR se preporučuje u slučajevima kada je potrebno usporiti vezivanje na površini betona, kao što su:

- Pešačke zone
- Strukture u urbanom okruženju
- Betonske aplikacije sa izloženim agregatima
- Dekorativne – Arhitektonske primene
- Balkoni – Fasade zgrada

### Tehnički podaci

Oblik:	tečni
Boja:	svetlo plava
Gustina:	1.16 ± 0.05 kg/l
pH:	6.5 ± 1

### Uputstvo za upotrebu

RETADOL DECOR se nanosi odmah nakon završetka pripreme podloge (tj. nakon odabira odgovarajuće betonske mešavine, pravilnog izravnavanja materijala, itd.). Pre nanošenja, proizvod se dobro promeša dok se potpuno ne homogenizuje. RETADOL DECOR se nanosi u jednom sloju, na blago vlažnu površinu (čim voda na površini sveže ugrađenog betona ispari) raspršivanjem, airless sistemima ili bilo kojom drugom uobičajenom opremom za prskanje, pažljivo podešavajući optimalni pritisak.

Pranje betonske površine može se obaviti istog dana, u zavisnosti od atmosferskih uslova (temperatura, vlaga, sunčeva svetlost) i prirode primene (vertikalna, horizontalna ili nagnuta površina, itd.), a najviše u roku od 48 sati nakon nanošenja, korišćenjem vode pod visokim pritiskom (100 do maksimalno 500 bar).

### Doziranje

1 l na 4-5 m<sup>2</sup> betona. Doziranje zavisi od željenog usporjenja i od marke betona.

### Pakovanje

RETADOL DECOR je dostupan u kantama od 5 l i 20 l.

### Skladištenje – Rok upotrebe

24 meseca od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštititi od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja.

### Napomene

- Prilikom prskanja, zaštitite susedne površine, pokrijte ih krpom ili plastičnim pločama, tako da ih RETADOL DECOR ne uprlja.
- Da bi se proverilo da li je tokom pranja došlo do ispiranja agregata sa površine betona, ili je dubina abrazije drugačija od željene, preporučuje se da se na početku testira na maloj površini od oko 1 m<sup>2</sup>, tako da pritisak vodenog mlaza bude ispravno podešen.
- U slučaju kiše dok čekate da RETADOL DECOR deluje, preporučuje se da ga uklonite bez odlaganja.

### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES- FACTORY:

17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs