

# MULTIFILL DIAMOND 1-12

## (МУЛЬТИФИЛ ДАЙМОНД 1-12)

### Высококачественная дизайнерская полимерцементная затирка для межплиточных швов

#### Описание

MULTIFILL DIAMOND 1-12 – высококачественная дизайнерская водоотталкивающая цветная быстросхватывающаяся полимерцементная затирка для межплиточных швов. Благодаря отсутствию в составе портландцемента, материал обладает идеальной однородностью цвета и не образует высолов на поверхности и известковых отложений. По этой же причине материал является наиболее удобным в использовании – не обладает раздражающим эффектом. MULTIFILL DIAMOND 1-12 быстро набирает высокую механическую прочность, в течение 24 часов. Также обладает высокой водоотталкивающей способностью, эффектом отскакивания капель воды. Содержит специальные антибактериальные компоненты, которые предотвращают рост бактерий на межплиточных швах. Идеально подходит для заполнения швов шириной 1-12 мм. Классифицирована как затирка типа CG2 WA в соответствии с требованиями стандарта EN 13888.

#### Область применения

MULTIFILL DIAMOND 1-12 применяется для заполнения межплиточных швов на стенах и полах как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для всех видов плитки.

#### Технические характеристики

Вид:	цементный порошок
Цвет:	18 цветов
Требуется воды:	0,9-1,00 л /мешок 4 кг
Плотность сухого раствора:	1,20 ± 0,05 кг/л
Плотность свежего раствора:	1,70 ± 0,05 кг/л
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C

Износостойкость: (EN 12808-2)	≤ 250 мм <sup>3</sup>
Прочность на сжатие: • через 28 дней: • после 25 циклов мороз-оттаивание: (EN 12808-3)	25,00 Н/мм <sup>2</sup> 25,00 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на изгиб: • через 28 дней: • после 25 циклов мороз-оттаивание: (EN 12808-3)	7,00 Н/мм <sup>2</sup> 7,00 Н/мм <sup>2</sup>
Усадка: (EN 12808-4)	≤ 1,00 мм/м
Водопоглощение: • через 30 мин: • через 240 мин: (EN 12808-5)	≤ 0,1 г ≤ 0,4 г
Работопригодность:	минимум 50 мин. при +20°C
Возможность хождения:	через 3-4 часов при +20°C

#### Инструкции

##### 1. Подготовка основания

Основание, на которое укладывается плитка, должно быть тщательно очищено. Швы необходимо хорошо очистить и смочить мокрой губкой.

##### 2. Нанесение

MULTIFILL DIAMOND 1-12 добавляется в воду при постоянном перемешивании до образования однородной пастообразной массы. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель. После перемешивания нужно дать смеси отстояться около 3 минут, после чего повторно слегка перемешать.

Швы следует заполнять готовым раствором с при помощи резинового шпателя. Для того, чтобы швы были затерты полностью, раствор нужно наносить в диагональном направлении. Спустя некоторое время излишки материала нужно удалить мокрой губкой.



# MULTIFILL DIAMOND 1-12

По окончании работ поверхность можно протереть сухой тканью.

В случае, если работы проводятся на улице или при высокой температуре, рекомендуется через несколько часов провести повторное увлажнение, а также после высыхания затирки.

## Расход

Расход MULTIFILL DIAMOND 1-12 зависит от размеров плитки и ширины шва.

В таблице указан расход материала (г/м<sup>2</sup>) для нескольких параметров:

Размеры плитки (см)	Ширина шва			
	2 мм	4 мм	8 мм	12 мм
2 x 2 x 0,3	820	1.63	---	---
10 x 10 x 0,6	330	650	1,310	1,960
15 x 15 x 0,7	250	510	1,020	1,520
20 x 20 x 0,7	190	380	760	1,140
30 x 30 x 0,8	150	290	580	870
40 x 40 x 0,8	110	220	440	650
50 x 50 x 0,8	90	170	350	520

## Срок годности - Хранение

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с даты производства в помещении защищенном от влаги и мороза.

## Важные пометки

- Инструкции по предотвращению риска и советы о мерах безопасности указаны на мешке.

## Упаковка - Цветовая гамма

MULTIFILL DIAMOND 1-12 поставляется в 18 цветах, которые имеют соответствующие коды, в полиэтиленовых мешках по 4 кг:

Цвет	
01 Белый	•
02 Черный	•
03 Серый	•
05 Светло-серый	•
06 Багама беж	•
08 Коричневый	•
09 Светло-коричневый	•
10 Темно-серый	•
17 Анемон	•
20 Марун	•
21 Карамель	•
29 Серебристо-серый	•
30 Цемент	•
40 Темно-коричневый	•
41 Землисто-коричневый	•
42 Серо-бежевый	•
45 Песочный	•
46 Серо-синий	•

**ISOMAT S.A.**  
 BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
 17<sup>th</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
 P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
 Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.ru](http://www.isomat.ru) e-mail: [info@isomat.ru](mailto:info@isomat.ru)