

# STUCCOCRET-PLUS

## (ШТУККОКРЕТ-ПЛЮС)

### Шпаклівка з високою продуктивністю

#### Опис

STUCCOCRET-PLUS – полімерцементна шпаклівка білого кольору з зернами надтонкого помелу. При додаванні води утворюється пастоподібна маса з відмінною працездатністю для шпаклювання внутрішньої поверхні. Завдяки своїй легкій вазі спрощує процес шпаклювання і здатна покрити до 18% більше поверхні в порівнянні зі звичайними шпаклівками. Класифікується як будівельний розчин типу GP CS II, W0 згідно з EN 998-1.

#### Галузь застосування

STUCCOCRET-PLUS застосовується для шпаклювання та ремонту внутрішньої поверхні перед нанесенням фарби чи інших покриттів. Застосовується лише усередині приміщень. Наноситься на бетон, штукатурку та замінює масляні шпаклівки або інші подібні матеріали.

#### Технічні характеристики

Вигляд:	цементний порошок
Колір:	білий
Потрібна вода:	8,8 л/20 кг мішок
Щільність сухого розчину:	1,00 – 0,10 кг/л
Щільність свіжого розчину:	1,25 – 0,10 кг/л
Щільність затверділого розчину:	0,90 – 0,10 кг/л
Міцність на стискання:	2,50 – 0,50 Н/мм <sup>2</sup>
Міцність на вигин:	1,20 – 0,20 Н/мм <sup>2</sup>
Адгезія:	> 0,50 Н/мм <sup>2</sup>
Капілярне водопоглинання:	≤ 1,5 кг/м <sup>2</sup> хВ <sub>0,5</sub>

Коефіцієнт теплопровідності ( $\lambda_{10,dry}$ ):

≤ 0,24 Вт/мК  
для P=50%

Коефіцієнт дифузії водяної пари ( $\mu$ ):

21

Роботопридатність:

6,5 годин при +23°C

#### Інструкції

##### 1. Підготовка основи

Основа має бути очищена від пилу, масел та інших речовин. Перед нанесенням матеріалу ґрунтування або підготовка поверхні за допомогою змащувального засобу не потрібне.

##### 2. Нанесення

Вміст мішка STUCCOCRET-PLUS поступово додається в чисту ємність з водою при постійному перемішуванні до утворення однорідної маси з необхідною працездатністю, що підходить для шпаклювання. Отримана маса наноситься на поверхню шпателем 2 шари. Другий шар наноситься після висихання першого шару (через 2-3 години). Наносити обробку на фінішну поверхню (шліфувати або фарбувати фінішну поверхню) приблизно через 12 годин.

#### Витрата

Близько 0,9 кг/м<sup>2</sup>/мм товщини шару.

#### Упаковка

STUCCOCRET-PLUS поставляється у паперових мішках по 20 кг.

# STUCCOCRET-PLUS

## Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 12 місяців з дня виготовлення  
У приміщеннях, захищених від вологи та морозу.



**ISOMAT SA.**  
17<sup>th</sup>km Thessaloniki – Ag. Athanasios  
PO BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

**12**

**EN 998-1**

**General purpose plastering mortar (GP)  
for internal use**

**DoP No.: STUCCOCRET-PLUS /1224-04**

**Reaction to fire:**Class A1

**Adhesion:**0,5 N/mm<sup>2</sup>-FP:A

**Water absorption:**W0

**Water vapour diffusion coeff.**μ21

**Thermal conductivity:**(λ<sub>10,dry</sub>) 0,24 W/mK

**Durability**(на freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar

## ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

### MAIN OFFICES - FACTORY:

17<sup>th</sup>km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road, PO  
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:  
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029